



ROCOR PINTURAS

**INFORMACION TECNICA
MATE SUPREMO
INTERIOR Y EXTERIOR**

01/2015

DESCRIPCION

Es una pintura de base acuosa con una cubrición y blancura insuperable. Los productos utilizados para su elaboración son: resinas acrílicas puras y pigmentos de gran calidad.

APLICACION

Esta pintura puede utilizarse tanto para un interior de decoración, como para un exterior y fachadas. Gran resistencia contra el frote húmedo.

PROPIEDADES

Está preparada para la protección de fachadas, dando una impermeabilidad impecable gracias a sus productos, el MATE SUPREMO, no amarillea con el transcurso del tiempo. Exento de blanqueantes ópticos.

MODO DE EMPLEO

Aplicación a pistola, rodillo, brocha, etc. Es aconsejable una preparación de la superficie a pintar, debiendo estar, ésta bien limpia y si tiene restos de pintura en mal estado, es conveniente raspar y limpiar con agua caústica o aplicar una mano de fijador de cal en caso de que haya pintura vieja o en mal estado. Si es para obra nueva diluir la pintura añadiéndole un 60% de agua +/- y para la segunda mano entre un 25 ó 30% para asegurar su anclaje y durabilidad.

FICHA TECNICA

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| COLOR | Blanco |
| ASPECTO | Mate |
| SECADO AL TACTO | 1 Hora aprox. |
| REPINTADO | 8 Horas |
| RENDIMIENTO | Entre 8-10 m |
| DILUYENTE | Agua |
| LAVABILIDAD | Excelente |
| PH | De 8 a 9 |
| ENVASES | 3,5 Lt, 9 Lt y 14 Lt |
| RESISTENCIA AL FROTE | Superior a 5000 ciclos |
| COV Directiva 2004/42 | contenido max 25 g/l |
| EUH 208: | Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica |

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.

Ctra Villalgordo, Km 65,500
Tif. +34 967 44 26 00
02630 LA RODA (Albacete) España
Fax: 967 44 03 65 – Apdo. Correos 4